

“Sportive” Систем

1.	Стружење - Грубо и средно со Bona Belt и Bona Edge машините	
2.	Нанесување - Bona Mix&Fill Plus со шпакла	Потрошувачка: 8-12m ² /lt Време на суш.: 15-30 min (20°C/60%) 
3.	Стружење - Fino со Bona Belt и Bona Edge машините	
4.	Стружење - Завршно со Bona FlexiSand или Bona Buffer	
5.	1 ^{во} Нанесување - Бона Спортив Прајмер со Бона Ваљак	Sportive Primer Потрош.: 8-10m ² /lt Време на суш.: 2-3 часа (20°C/60%) 
6.	2 ^{ро} Нанесување - Бона Спортив Финиш со Бона Ваљак	Sportive Finish Потрош.: 8-10m ² /lt Време на суш.: 2-3 часа (20°C/60%) Измешајте Спортив Финиш со Спортив Зацврстувач - мешајте 1 мин. 
7.	Меѓуслојно стружење со Bona FlexiSand или Bona Buffer	
8.	Нанесување - на линиите со Бона Спортив Пеинт	Sportive Paint 1 л. за прил. 80м на 5цм линии 1 л. за прил. 100м на 4цм линии 
9.	Меѓуслојно стружење со Bona FlexiSand или Bona Buffer	
10.	3 ^{то} и 4 ^{то} нанесување со Бона Спортив Финиш и Бона Ваљак	