

# Лакирање



- 1.** Стружење - Грубо и средно со Bona Belt и Bona Edge машините

- 2.** Нанесување - Bona Mix&Fill Plus со шпакла

Потрошувачка: 8-12m<sup>2</sup>/lt  
Време на сушење: 15-30 min (20°C/60%)



- 3.** Стружење - Fino со Bona Belt и Bona Edge машините



- 4.** Стружење - Завршно со Bona FlexiSand или Bona Buffer



- 5.** 1<sup>во</sup> нанесување - Одберете еден од Бона основните лакови и нанесете со Бона Ваљак



Prime Trowel / Gel :  
Само за домашно опт.  
3x со шпакла

Потрошувачка:  
25-35m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 10-15  
min (20°C/60%)



Prime Amberseal :  
Интензивна колорац.  
2x со ваљак

Потрошувачка:  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 1 час  
(20°C/60%)



Prime Classic :  
Повеќенаменски

Потрошувачка:  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 2  
часа (20°C/60%)



Prime Intense :  
Длабок колорит

Потрошувачка:  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 1-2  
часа (20°C/60%)

- 6.** 2<sup>ро</sup> нанесување - Одберете еден од Бона лаковите и нанесете го со Бона Ваљак



## Домашно оптоварување



Bona Resident Plus  
Потрошувачка:  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 1-2  
часа (20°C/60%)

или



Bona Novia  
Потрошувачка:  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 2  
часа (20°C/60%)

## Големо оптоварување



Bona Mega  
Потрошувачка:  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 2-3  
часа (20°C/60%)

или



Bona Traffic  
Потрошувачка:  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 3-4  
часа (20°C/60%)

или



Bona Wave  
Потрошувачка  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 2-3  
часа (20°C/60%)

## Многу големо оптоварување



Bona Traffic  
Потрошувачка:  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 3-4  
часа (20°C/60%)

или



Bona Wave  
Потрошувачка  
8-10m<sup>2</sup>/lt  
Време на суш.: 2-3  
часа (20°C/60%)

- 7.** Меѓуслојно стружење со Bona FlexiSand или Bona Buffer



- 8.** 3<sup>то</sup> нанесување - со истиот Бона лак претходно употребен



- 9.** Ако очекувате екстремно оптоварување, се препорачува дополнителен слој лак

